



Закрытое акционерное общество  
«Самарский гипсовый комбинат»  
443052, г. Самара, ул. Береговая, 9а  
Тел.: (846) 269-64-32

ПАСПОРТ № 8232

СМЕСИ СУХИЕ ГИПСОВЫЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ  
И ЗАТИРОЧНЫЕ

ТУ 5745-003-21151476-2008

Наименование **Forman № 21**

Партия № 24

Дата отгрузки 27.10

Номера вагонов (транспортных средств): а/м

Масса партии, т. 42

**Результаты периодических испытаний:**

Отпускная влажность, не более 0,5%

Зерновой состав сухой смеси

- остаток на сите 0,2 мм, не более 0,3%

Начало схватывания, не менее 90 мин.

Водоудерживающая способность, не менее 98,0%

Предел прочности затвердевшего раствора через 7 суток,

- при изгибе, не менее 2,0 МПа

- при сжатии, не менее 5,0 МПа

- при отрыве, не менее 0,5 МПа

Контролер ОТК \_\_\_\_\_

штамп ОТК



Закрытое акционерное общество  
«Самарский гипсовый комбинат»  
443052, г. Самара, ул. Береговая, 9а  
Тел. (846) 269-64-32

ПАСПОРТ № 8233

СМЕСИ СУХИЕ ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ  
ТУ 5745-002-21151476-2008

Наименование **Forman № 11**

Партия № 59

Дата отгрузки 24.10

Номера вагонов (транспортных средств): а/м

Масса партии, т. 1,372

**Результаты периодических испытаний:**

Отпускная влажность, не более 0,5%

Зерновой состав сухой смеси

- остаток на сите 1,25 мм, не более 1,0%

- остаток на сите 0,2 мм, не более 45,0%

Начало схватывания, не менее 45 мин.

Водоудерживающая способность, не менее 98,0%

Предел прочности затвердевшего раствора через 7 суток,

- при изгибе, не менее 1,5 МПа

- при сжатии, не менее 4,0 МПа

- при отрыве, не менее 0,3 МПа

Контролер ОТК \_\_\_\_\_

штамп ОТК