



Закрытое акционерное общество
«Самарский гипсовый комбинат»
443052, г. Самара, ул. Береговая, 9а
Тел. (846) 269-64-32

ПАСПОРТ № 1507

СМЕСИ СУХИЕ ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ
ТУ 5745-002-21151476-2008

Наименование **Forman № 11**

Партия № 3

Дата отгрузки 16.03.16

Номера вагонов (транспортных средств):

9/м

Масса партии, т 19,208

Результаты периодических испытаний:

Отпускная влажность, не более 0,5%

Зерновой состав сухой смеси

- остаток на сите 1,25 мм, не более 1,0%

- остаток на сите 0,2 мм, не более 45,0%

Начало схватывания, не менее 45 мин.

Водоудерживающая способность, не менее 98,0%

Предел прочности затвердевшего раствора через 7 суток,

- при изгибе, не менее 1,5 МПа

- при сжатии, не менее 4,0 МПа

- при отрыве, не менее 0,3 МПа

Контролер ОТК

штамп ОТК

