



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
на цементно-стружечную плиту
ГОСТ 26816-2016

(предприятие-изготовитель: ООО "ЦСП")

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИЙ | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | МАРКА ПЛИТЫ | ЦСП |
| 2. | РАЗМЕРЫ мм | 3200x1250 |
| 3. | ТОЛЩИНА ПЛИТЫ 10-32 мм | 10 |
| 4. | НОМЕР ПАРТИИ | 312 |
| 6. | ДАТА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ | 15.01.19 |
| 5. | ОБЪЕМ ПАРТИИ м ³ | 43,785 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ | | |
| 7. | ОТКЛОНЕНИЕ ОТ РАЗМЕРОВ | |
| 7.1. | - ПО ДЛИНЕ ±3 мм. | 0 |
| 7.2. | - ПО ШИРИНЕ ±3 мм. | 0 |
| 7.3. | - ПО ТОЛЩИНЕ ±0,7(t10),±1(t12),±1,2(t16),±1,5(t20,24) | +0,1 + |
| 8. | РАЗНОСТЬ ДЛИН ДИАГОНАЛЕЙ ≤0,2 % | 0,06 |
| ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | | |
| 9. | ПЛОТНОСТЬ, 1100-1400 КГ/М ³ | 1371 |
| 10. | РАЗБУХАНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ ЗА 24 ЧАСА, ≤1,5 % | 0,77 |
| 11. | ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ ЗА 24 ЧАСА, ≤16% | 11,4 |
| 12. | ВЛАЖНОСТЬ от 6 до 12% | 11,29 |
| 13. | ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ, не менее (t8,10) 12 МПа, (t12,16) 10 МПа, (t20,24) 9 МПа. | 12,3 |

| | |
|----------------|------------------|
| ТЕХНОЛОГ | Гермоний И.В. |
| НАЧАЛЬНИК ЦЕХА | Галичанская М.А. |
| КЛАДОВЩИК | Душанова Ф.А. |



копия верна Душа